

Полиуретановый клей

Клей 2-К ПУ для
искусственной травы
«NaPol»



ecoverpol.by
info@ecoverpol.by
+375 29 656 23 67

Полиуретановый клей

ПРЕИМУЩЕСТВА

- для работ от +5 °С;
- устойчив к различным погодным условиям;
- время укладки до 100 минут;
- выдерживает спортивные нагрузки;
- жестко-эластичный клеевой шов;
- не содержит растворителей и воды.



ecoverpol.by
info@ecoverpol.by
+375 29 656 23 67

Полиуретановый клей

НАЗНАЧЕНИЕ

Для приклеивания любых типов искусственных газонов в области шва и маркировки игрового поля на специальную ленту. Для работ внутри и снаружи помещений. Применяем для полов с подогревом.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Хранить в недоступном от детей месте. При работе с клеем реакционные компоненты проникают глубоко в поры кожи и их сложно удалить, поэтому необходимо использовать резиновые перчатки, а при добавлении отвердителя и во время перемешивания - также плотно прилегающие очки. При попадании в глаза следует немедленно обильно промыть их чистой водой и обратиться к врачу. При попадании на кожу - промыть водой с мылом и, в случае возникновения аллергической реакции, обратиться к врачу. Отвердитель содержит опасное вещество - изоцианат, поэтому необходимо обеспечить достаточную вентиляцию помещения.



ecoverpol.by
info@ecoverpol.by
+375 29 656 23 67

Полиуретановый клей

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Форма выпуска	двухкомпонентный состав
Основа	полиол с наполнителем
Консистенция	средняя вязкость
Цвет покрытия	зеленый после высыхания
Плотность	ок. 1,6 г/см ³
Соотношение для смешивания А:Б (весовое)	10:1
Жизнеспособность смеси	70-80 минут
Время подсушки	не требуется
Время укладки	ок. 100 мин. при +20 °С

Время затвердевания	10-12 часов
Готовность к эксплуатации	через 24 часа
Способ нанесения	зубчатый шпатель В3/В11
Расход	700-900 г/м ² (в зависимости от типа шпателя, изнаночной стороны покрытия и ширины шва)
Условия применения	температура воздуха, клея и основания от +5 °С, влажность - менее 75%
Применение	внутри и снаружи помещений
Морозостойкость	да, допускается транспортное замораживание



Полиуретановый клей

Условия нанесения, способ применения

1. Работы следует выполнять при температуре воздуха, клея и поверхности **не ниже +5°C** (оптимально – от +15°C до +25°C) и относительной влажности воздуха **ниже 75%**. Низкие температуры удлиняют, а высокие – сокращают открытое время, время укладки и схватывания. Также при низких температурах повышается вязкость клея, что ухудшает его удобное нанесение. **В условиях дождя или высокой влажности работы проводить нельзя!** Для этого использовать клей GOLDBASTIK BP 90.
2. Основание должно быть подготовленным – **сухим**, прочным, твердым и ровным, а также очищенным от пыли, грязи и других загрязнений.
3. **Полностью** смешать смолу и отвердитель при помощи миксера в течение не менее 2 минут до получения однородной по цвету массы. Следить за хорошим перемешиванием смеси, особенно по краям и на дне емкости. Необходимо избегать слишком высокой скорости смешивания для сохранения более длительного открытого времени. **Жизнеспособность смеси составляет 70-80 минут (время, в течение которого приготовленную смесь необходимо выработать).**
3. Разложить покрытие и отогнуть его в области шва. Нанести клей на ленту для швов из тканого и (или) нетканого материала, используя зубчатый шпатель ВЗ/В11, в количестве, которое зависит от изначной структуры покрытия. К укладке покрытия приступают сразу после нанесения клея в течение времени для укладки. Если покрытие уложить слишком поздно, то результатом этого может быть неполное смачивание покрытия клеем и, следовательно, недостаточно полное приклеивание.
4. После укладки покрытия прикатать его валиком. Через 40-60 мин. покрытие следует прикатать повторно.
5. Аналогично приклеивается покрытие в области маркировки игрового поля.
6. Клеевые загрязнения необходимо сразу же убрать с помощью чистящей ткани. Затвердевший клей можно удалить только механическим путем.



Контакты

Свяжитесь с нами
для получения консультации
о том, какой клей подойдет именно Вам

 +375 (29) 656-23-67

[INFO@ECOVERPOL.BY](mailto:info@ecoverpol.by)
[ECOVERPOL.BY](http://ecoverpol.by)



ecoverpol.by
info@ecoverpol.by
+375 29 656 23 67