

# Полиуретановый клей

## Клей 2-К ПУ для СПОРТИВНЫХ ПОКРЫТИЙ «NaPol»



ecoverpol.by  
[info@ecoverpol.by](mailto:info@ecoverpol.by)  
+375 29 656 23 67



# Полиуретановый клей

## ПРЕИМУЩЕСТВА

- для укладки ПВХ и резиновых покрытий жилого и спортивного применения;
- устойчив к различным погодным условиям;
- жестко-эластичный клеевой шов;
- выдерживает высокие нагрузки;
- не содержит растворителей и воды.





# Полиуретановый клей

## НАЗНАЧЕНИЕ

Для приклеивания всех видов резиновых покрытий в рулонах и плитах с гладкой подложкой или подложкой из гранулированной резины, гомогенных или гетерогенных ПВХ-покрытий, металла, бетона, керамики и др. Для работ внутри и снаружи помещений, применим для полов с подогревом. Для впитывающих и не впитывающих влагу оснований.

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Хранить в недоступном от детей месте. При работе с клеем реакционные компоненты проникают глубоко в поры кожи и их сложно удалить, поэтому необходимо использовать резиновые перчатки, а при добавлении отвердителя и во время перемешивания - также плотно прилегающие очки. При попадании в глаза следует немедленно обильно промыть их чистой водой и обратиться к врачу. При попадании на кожу - промыть водой с мылом и, в случае возникновения аллергической реакции, обратиться к врачу. Отвердитель содержит опасное вещество - изоцианат, поэтому необходимо обеспечить достаточную вентиляцию помещения.



ecoverpol.by  
[info@ecoverpol.by](mailto:info@ecoverpol.by)  
+375 29 656 23 67



# Полиуретановый клей

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Форма выпуска	двухкомпонентный состав
Основа	полиол с наполнителем
Консистенция	высокая вязкость
Цвет покрытия	серый после высыхания
Плотность	ок. 1,7 г/см <sup>3</sup>
Соотношение для смешивания А:Б (весовое)	9:1
Жизнеспособность смеси	50-60 минут
Время подсушки	не требуется
Время укладки	ок. 80 мин. при +20°С

Время затвердевания	8-10 часов
Готовность к эксплуатации	через 24 часа
Способ нанесения	зубчатый шпатель А1/А2/В2/В3
Расход	450-500 г/м <sup>2</sup> (шпатель А1/А2), 600-700 г/м <sup>2</sup> (шпатель В2/В3)
Условия применения	температура воздуха, клея и основания от +15°С, влажность - менее 75%
Применение	внутри и снаружи помещений
Морозостойкость	да, допускается транспортировка при отрицательных температурах



# Полиуретановый клей

## Условия нанесения, способ применения

1. Работы следует выполнять при температуре воздуха, клея и поверхности **не ниже +15°C** и относительной влажности воздуха ниже 75%. Низкие температуры удлиняют, а высокие – сокращают открытое время, время укладки и схватывания. Также при низких температурах повышается вязкость клея, что ухудшает его удобное нанесение.
2. Основание должно быть подготовленным – прочным, сухим и ровным, а также очищенным от пыли, грязи и других загрязнений. При необходимости его следует прогрунтовать составами, отверждаемыми вследствие реакции. Не впитывающие влагу основания обезжирить и отшлифовать.
3. Ёмкости перед работой довести до комнатной температуры. **Полностью** смешать смолу и отвердитель при помощи миксера в течение не менее 2 минут до получения однородной по цвету массы. Следить за хорошим перемешиванием смеси, особенно по краям и на дне емкости. Необходимо избегать слишком высокой скорости смешивания для сохранения более длительного открытого времени. **Жизнеспособность смеси составляет 50-60 минут (время, в течение которого приготовленную смесь необходимо выработать).**
4. Клей равномерно нанести на основание зубчатым шпателем: А1/А2 - для ПВХ и резиновых покрытий с гладкой подложкой; В2/В3 - для металла, керамики и эластичных покрытий с рельефной подложкой.
5. К укладке покрытия приступают сразу после нанесения клея. Подложка должна полностью соприкасаться с клеевыми рифами. Уложив покрытие, его необходимо сразу притереть или привальцевать, и еще раз – через 1,5-2 часа после укладки покрытия.
6. Клеевые загрязнения необходимо сразу же убрать с помощью чистящей ткани. Затвердевший клей можно удалить только механическим путем.
7. Не допускается ходить по свежеложенному покрытию в течение 2 часов.





# Контакты

Свяжитесь с нами  
для получения консультации  
о том, какой клей подойдет именно Вам

 +375 (29) 656-23-67

[INFO@ECOVERPOL.BY](mailto:INFO@ECOVERPOL.BY)  
[ECOVERPOL.BY](http://ECOVERPOL.BY)



[ecoverpol.by](http://ecoverpol.by)  
[info@ecoverpol.by](mailto:info@ecoverpol.by)  
+375 29 656 23 67